

AG-KONTAKT BO

OBLASŤ POUŽITIA

Jednozložkové kontaktné lepidlo na báze syntetického kaučuku s prídavkom modifikátorov v organických rozpúšťadlách. Vyznačuje sa moderným, mobilným lepiacim systémom, nevyžaduje ďalšie vybavenie.

Lepidlo sa odporúča na profesionálne použitie v nábytkárskom priemysle.

Vhodné na lepenie:

- HPL
- nábytkové panely (drevotrieskové dosky, MDF, HDF, melamín)
- nábytkové hrany (PVC, ABS)
- plasty (PP, PVC, ABS, HIPS)
- poťahové materiály
- peny, textil, koberce, ratan, kože, gumy, korky, minerálna vlna, lepenka, väčšina kovov atď.

Lepidlo sa neodporúča na lepenie polystyrénu, mäkkého PVC a materiálov potiahnutých PVC.

VÝHODY

- Okamžitá počiatočná adhézia
- Vysoká tepelná odolnosť
- Vysoká pevnosť spoja
- Odolnosť voči vode
- Rýchle odparovanie
- Ľahká aplikácia
- Presná aplikácia
- Odolný voči slabým kyselinám alebo zásadám

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	syntetický kaučuk
Farba:	prírodná
Teplota nanášania:	min. 15 °C
Hustota:	cca 1,2 g/cm ³
Viskozita:	400 - 500 mPas
Obsah pevných látok:	cca 29,5 %
Tepelná odolnosť:	do 90 °C
Otvorený čas:	cca 1 h (v závislosti na teplote a vlhkosti)

DOPORUČENÝ SPÔSOB SPRACOVANIA

Lepidlo sa nanáša v tenkej rovnomernej vrstve na oba lepené povrchy. Pred nanosením lepidla sa uistite, že povrchy sú čisté, suché, zbavené nečistôt a prachu, oleja, farieb a lakov, ktoré nepriľnú k podkladu, vosku, mazivám atď. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov teplota lepidla a lepené povrchy by mali byť medzi 16 - 27 °C. Používajte iba na dobre vetraných miestach. Pokiaľ je to možné, odporúčame nádobu pred použitím poriadne pretrepať. Pred použitím skontrolujte kompatibilitu nastriekaním lepidla na malú plochu lepených materiálov. Tento výrobok môže poškodiť niektoré materiály. Nastriekajte zo vzdialenosti približne 10 - 20 cm kolmo na povrch. Naneste tenkú rovnomernú vrstvu lepidla, aby ste dosiahli pokrytie približne 80 až 100 % povrchu.

Ak je to potrebné, nastriekajte ďalšiu vrstvu lepidla na oblasti, ktoré vyžadujú viac lepidla. Naneste lepidlo na obidva spojené povrchy, jeden povrch zvisle a druhý vodorovne. Nechajte lepidlo mierne zaschnúť, kým sa pri dotyku nelepí na vašu ruku. Lepené plochy zlepte dokopy a spojte dostatočným tlakom. Na dosiahnutie rovnomerného tlaku na dosiahnutie maximálnej spojovacej sily sa odporúča použiť valček. Nechajte pôsobiť 24 hodín. Za špecifických podmienok sa vlastnosti produktu môžu meniť, preto produkt pred použitím poriadne otestujte, či spĺňa požadované vlastnosti.

ČISTENIE

Čerstvé lepidlo je možné odstrániť z nástrojov a chemicky odolných materiálov pomocou acetónu alebo benzínu. Vytvrdené lepidlo je možné odstrániť iba mechanicky.

SKLADOVANIE

Lepidlo by sa malo skladovať v súlade s pravidlami skladovania horľavých látok v hermeticky uzavretých nádobách pri teplote medzi 10 °C a 25 °C. Doba použitia je 12 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

500 ml

BEZPEČNOSŤ

Dodržiavajte priemyselné hygienické opatrenia. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte v dobre vetraných priestoroch. Uchovávajte mimo dosahu detí. Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný a vysoko horľavý - podrobnosti sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Lepidlo je určené na profesionálne použitie.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše praktické skúsenosti a výsledky laboratórnych testov. Keďže nemôžu zohľadniť všetky možnosti prípadného použitia, sú nezáväznú. Údaje nepredstavujú ani garanciu kvality, ani ubezpečenie vlastností. Z týchto údajov a tiež z nášho bezplatného technického poradenského servisu nemôžu byť vyvozené žiadne právne nároky. Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie. Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné od uvedeného dátumu.